

## ХимКом Л-1

### Добавка пластифицирующая для бетонов и растворов

<b>Описание</b>	<p>ХимКом Л-1 – Высокоэффективный пластификатор для бетонных смесей, на основе водного раствора модифицированных лигносульфонатов.</p> <p>Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-003-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.</p>
<b>Применение</b>	<p>Пластификатор ХимКом Л-1 предназначен для приготовления товарных бетонных смесей.</p> <p>Оптимальные дозировки ХимКом Л-1 0,6 до 1,5 % готового раствора от массы цемента.</p>
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Наилучшее соотношение цены и потребительских качеств для бетонов низких классов по прочности</li><li>• Эффективность при низких расходах цемента.</li><li>• Улучшение удобоукладываемости и уплотняемости бетонной смеси.</li><li>• Не вызывает избыточного воздухововлечения в бетонную смесь.</li><li>• Может быть использован в качестве замедлителя.</li></ul> <p>ХимКом Л-1 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры.</p>

#### Технические характеристики

<b>Основа</b>	Водные растворы модифицированных лигносульфонатов.
<b>Состояние</b>	Жидкость коричневого цвета
<b>Плотность</b>	1,150 ± 0,02 кг/л
<b>Хранение</b>	В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 40°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
<b>Упаковка</b>	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

#### Производство бетона

<b>Дозировка</b>	0,6 – 1,5 % готового продукта от массы цемента
<b>Применение</b>	ХимКом Л-1 добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.
<b>Транспортировка</b>	Неопасный груз