



ООО «ХИМКОМ ИНДУСТРИАЛ»

194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 12, литер а,

помещение 4н, офис 413а

ИНН 7802676043 КПП 780201001

Расчетный счет: 40702810132430000994

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 044030786 КОРП. СЧЕТ: 30101810600000000786

Тел.: +7 (812) 418-23-27, E-mail: himkom.ind@gmail.com

ХимКом ПЛ-2

Суперпластификатор для бетона

Описание ХимКом ПЛ-2 – Суперпластификатор для бетонных смесей, на основе водного раствора поликарбоксилатов.

Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-002-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.

Применение Суперпластификатор ХимКом ПЛ-2 предназначен для приготовления высокотехнологичных бетонных смесей. Высокая пластифицирующая и водоредуцирующая способность позволяет получать смеси с низкими значениями В/Ц и высоким временем сохраняемости подвижности.
Оптимальные дозировки ХимКом ПЛ-1 0,5 до 1,5 % готового раствора от массы цемента.

- Преимущества**
- Низкая вязкость бетона.
 - Экономичная рецептура.
 - Высокая ранняя прочность.
 - Улучшение удобоукладываемости и уплотняемости бетонной смеси.
 - Уменьшение карбонизации бетона.
 - Улучшение защиты арматуры от коррозии.

ХимКом ПЛ-2 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры.

Технические характеристики

Основа	Водные растворы модифицированных поликарбоксилатов.
Состояние	Жидкость коричневого цвета
Плотность	1,030 ± 0,02 кг/л
Хранение	В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

Производство бетона

Дозировка 0,5 – 1,5 % готового продукта от массы цемента

Применение ХимКом ПЛ-2 добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

Транспортировка Неопасный груз