



ООО «ХимКом Индустриал»
194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.12, лит.А,
помещение 4Н, офис 413А
www.himkom.ind@gmail.com,

ХимКом Р-1

Пластифицирующая и водоудерживающая добавка, регулирующая плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов

- Описание** ХимКом Р-1 – Комплексная добавка регулирующая плотность удобоукладываемость кладочных растворов. Выпускается в соответствии с ТУ 5745-005-32966454-2018.
- Применение** ХимКом Р-1 применяется при производстве кладочных растворов для кирпичной кладки.
Оптимальные дозировки ХимКом Р-1 от 0,3 до 1,0 % готового раствора от массы цемента.
- Преимущества**
- Не требуется перемешивания, раствор не осаждается
 - Раствор сохраняет свои свойства при транспортировке самосвалами
 - Высокая водоудерживающая способность растворной смеси
 - Продление жизнеспособности раствора до 6 часов

Технические характеристики

- Основа** Водные растворы смеси ПАВ.
- Состояние** Жидкость коричневого цвета
- Плотность** 1,010 ± 0,02 кг/л
- Хранение** В не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
- Упаковка** наливом в автоцистерны
IBC кубы 1000 л

Производство раствора

- Дозировка** 0,3 – 1,0 % готового продукта от массы цемента
- Применение** ХимКом Р-1 добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

Транспортировка Неопасный груз