



ООО «ХимКом Индустриал»
194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д.12, лит.А,
помещение 4Н, офис 413А
www.himkom.ind@gmail.com,

ХимКом Р - Н

Пластифицирующая и водоудерживающая добавка, регулирующая плотность, связность и удобоукладываемость кладочных растворов с противоморозным эффектом.

Описание	ХимКом Р-Н – Комплексная добавка регулирующая плотность удобоукладываемость кладочных растворов с противоморозным эффектом. Выпускается в соответствии с ТУ
Применение	ХимКом Р-Н применяется при производстве кладочных растворов для кирпичной кладки в период отрицательных температур окружающей среды. Оптимальные дозировки ХимКом Р-1 от 0,5 до 1,5 % готового раствора от массы цемента.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">● Не требуется перемешивания, раствор не осаждается● Раствор сохраняет свои свойства при транспортировке самосвалами● Высокая водоудерживающая способность растворной смеси● Продление жизнеспособности раствора до 6 часов● Ускорение набора прочности● Добавка не замерзает до -10С

Технические характеристики

Основа	Водные растворы смеси ПАВ и функциональных добавок.
Состояние	Жидкость коричневого цвета
Плотность	1,10 ± 0,02 кг/л
Хранение	В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от -10 °С до + 35°С, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

Производство раствора

Дозировка	0,5 – 1,5 % готового продукта от массы цемента
Применение	ХимКом Р-Н добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

Транспортировка Неопасный груз