



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в едином реестре
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

**Испытательная лаборатория
"Гарантия качества"
Общество с ограниченной ответственностью
"Гарантия Качества"**

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ
по проведению сертификационных испытаний продукции,
рег. № ССГБ RU.28СП01
действительно до 23 января 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «Гарантия качества»



М. Е. Фатеева

Протокол испытаний № 00625/ЕМ-16
Добавки суперпластифицирующие для бетонов и растворов серии
«ХимКом П»

Полное наименование образца (пробы) продукции: Добавки суперпластифицирующие для бетонов и растворов серии «ХимКом П»

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХимКом Индустриал»,
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, 2-й Муринский пр-кт, д. 36, стр. 1, пом. 337Н, оф. 1201.
ИНН: 7802695039, ОГРН: 1197847182455.

НД на продукцию: ТУ 20.59.59-002-32966454-2021 «Добавки суперпластифицирующие для бетонов и растворов серии «ХимКом П».

Основания для проведения испытаний: Заявка № 645 от 01.09.2024 г.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХимКом Индустриал»,
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, 2-й Муринский пр-кт, д. 36, стр. 1, пом. 337Н.
ИНН: 7802695039, ОГРН: 1197847182455

Цель испытаний: ТУ 20.59.59-002-32966454-2021 «Добавки суперпластифицирующие для бетонов и растворов серии «ХимКом П».

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

- НД – нормативная документация;
- ЭД – эксплуатационная документация;
- КД – конструкторская документация;
- ТУ – технические условия;
- РЭ – руководство по эксплуатации.
- С – соответствует
- НП – требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды	21°С
Относительная влажность воздуха	61%
Атмосферное давление	754 мм рт. ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4	5
1	Внешний вид – ХимКом П-1	ТУ 20.59.59-002-32966454-2021	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета
2	Внешний вид – Химком П-2		Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета
3	Внешний вид – Химком П-3		Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета	Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета
4	Массовая доля сухого вещества, %, не менее - ХимКом П-1		25 ± 2	Соответствует
5	Массовая доля сухого вещества, %, не менее – ХимКом П-2		20 ± 2	Соответствует
6	Массовая доля сухого вещества, %, не менее – ХимКом П-3		27 ± 2	Соответствует
7	Плотность, кг/м3 - ХимКом П-1		1060 ± 20	Соответствует
8	Плотность, кг/м3 – ХимКом П-2		1050 ± 20	Соответствует
9	Плотность, кг/м3 – ХимКом П-3		1065 ± 20	Соответствует
10	Показатель активности водородных ионов (рН) - ХимКом П-1		2,0 – 7,0	Соответствует
11	Показатель активности водородных ионов (рН) – ХимКом П-2		2,0 – 7,0	Соответствует
12	Показатель активности водородных ионов (рН) – ХимКом П-3		2,0 – 7,0	Соответствует
13	Содержание Cl, %, не более - ХимКом П-1		0,1	Соответствует
14	Содержание Cl, %, не более – ХимКом П-2		0,1	Соответствует
15	Содержание Cl, %, не более – ХимКом П-3		0,1	Соответствует
16	Марка по удобоукладываемости - ХимКом П-1		Увеличение от П1 до П5	Соответствует
17	Марка по удобоукладываемости – ХимКом П-2		Увеличение от П1 до П5	Соответствует
18	Марка по удобоукладываемости – ХимКом П-3		Увеличение от П1 до П5	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проверенные образцы соответствуют: ТУ 20.59.59-002-32966454-2021 «Добавки суперпластифицирующие для бетонов и растворов серии «ХимКом П».

Ответственный:



Е. С. Секерин

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному (ым) образцу (ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят (ы) данный (ые) образец (цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.
3. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

**Испытательная лаборатория «Гарантия качества»
Общества с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»
(ИЛ «Гарантия качества» ООО «Гарантия Качества»)**

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.
Перепечатка протокола запрещена.*